



SUNSET fb | STRIPES fb

0499 | 0501 COLLECTIONS

Technical Specifications

Technische Spezifikationen / Especificaciones Técnicas

Roll Width
Breite / Ancho **150 cm (+/-3%)**

Roll Length (average)
Durchschnittliche Rollenlänge
Longitud del Rollo (promedio) **50 m**

Composition
Obergewebe / Composición **100% Polypropylene**

Weight
Gewicht / Peso

	SUNSET fb	STRIPES fb
	390 g/lm (+/-5%)	300 g/lm (+/-5%)

Tensile Strength
Zugfestigkeit / Resistencia a la Tracción
EN ISO 13934-1

	Warp	Weft
	Kette / Urdimbre	Schuss / Trama
	1894 N 44,6%	1196 N 36,6%

Tear Growth Resistance
Weiterreißfestigkeit / Resistencia al Desgarro
EN ISO 13937-3

	Warp	Weft
	Kette / Urdimbre	Schuss / Trama
	114,2 N	83 N

Seam Slippage Resistance
Nahtschiebefestigkeit / Resistencia de las Costuras
EN ISO 13936-2

	Warp	Weft
	Kette / Urdimbre	Schuss / Trama
	4,0 mm	4,0 mm

Abrasion Test
Scheuerbeständigkeit / Resistencia a la Abrasión
EN ISO 12947-1,2 **16.000**

Pilling
Pillingfestigkeit / Resistencia al Pilling
EN ISO 12945-2 **4-5**

Colour Fastness to Rubbing
Reibechtheit / Solidez del Color al Frote
EN ISO 105-X12

	Dry	Wet
	Trocken / Seco	Nass / Mojado
	5	5

Colour Fastness to Artificial Light
Lichtechtheit / Solidez del Color a la Luz Artificial
EN ISO 105-B02 | Exposure Level 7 **> 7**

Colour Fastness to Sea Water
Farbchtheit gegen Meerwasser
Solidez del Color al Agua de Mar
EN ISO 105-E02 **5**

Colour Fastness to Chlorine Water
Farbchtheit gegenüber Chlorwasser
Solidez del Color al Agua con Cloro
EN ISO 105-E03 **5**

Colour Fastness to Artificial Weathering
Farbchtheit gegen künstliche Bewetterung
Solidez del Color a la Intemperie Artificial
EN ISO 105-B04 **> 5**



OUTDOOR

INDOOR

MARINE

Applications & Features

Anwendungsbereiche & Eigenschaften / Aplicaciones y Características



UV and FADE Resistance
UV LICHT und AUSBLEICH-Beständigkeit
Resistencia UV y Desgaste



**IMO RES
MSC.307(88)
Part 9**



Easy Care (Easy Cleaning Fabric)
Pflegeleicht / Fácil Cuidado



Breathable
Atmungsaktiv
Respirable



Anti-Bacterial / Antibakteriel / Antibacteriano
Anti-Mildew / Schimmelresistent / Antimoho



Water Repellent
Wasserabweisend
Hidro Repelente



Fire Proof Norms / Brandschutznormen / Normas de Fuego
BS 5852 Part 1 - Cigarette Test - PASS
EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS
CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA 260 - Cigarette Test - PASS



Respects the environment using application of new technologies in the production process
Hohes Schutzniveau der Umwelt durch Anwendung neuer Technologien im Produktionsprozess
Respeto el medio ambiente a través de la aplicación de nuevas tecnologías en el proceso de producción

Clean and Care recommendations

Reinigungs- und Pflegehinweise / Recomendaciones de uso y limpieza



WASH



BLEACH



DRY



DRYCLEAN



IRON

- Frequent wash may affect the performance of the product.
- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- Häufiges Waschen kann die Qualität des Artikels beeinflussen.
- Entfernen Sie Hausstaub einfach durch Absaugen bei geringer Saugstärke und unter Verwendung einer weichen Polsterdüse.
- Verschmutzungen können mit einer neutralen Seifenlösung gereinigt werden. Hierzu die Lösung auf ein sauberes Tuch geben, in kreisenden Bewegungen von außen nach innen einarbeiten und anschließend glatt streichen.
- Für etwaige Schäden aus unsachgemäßer Reinigung oder zusätzlicher Imprägnierung übernehmen wir keine Haftung.

- Lavados frecuentes podrían afectar a las propiedades del artículo.
- Para eliminar el polvo usar una aspiradora.
- Cualquier mancha, derrame o suciedad, debe limpiarse rápidamente con una solución de jabón neutro, utilizando un paño frotando en movimientos circulares suaves.
- No aceptamos responsabilidad alguna de daños resultantes por uso inapropiado, limpieza química o impregnación adicional.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discoloration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards do not constitute reasons for claims.
- Colour migration may occur.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

- Die Testergebnisse beziehen sich nur auf ein extra für den Test zur Verfügung gestelltes Musterstück.
- Bei dunklen und intensiven Farben kann es zu Farbpigment-Wanderung und Farbabbau kommen. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.
- Bei intensiven Farben kann es zu Abfärbungen kommen.
- Wir behalten uns vor jederzeit und ohne Ankündigung Produktänderungen vorzunehmen.
- Los resultados analíticos se refieren sólo a la muestra analizada.
- La decoloración y las desviaciones de color toleradas en estándares industriales permitidos, no constituyen motivo de reclamación.
- Migraciones de color pueden ocurrir.
- Nos reservamos el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las especificaciones de los productos.



PORTUGAL SPAIN POLAND CHINA

ELASTRONGROUP.COM